

PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUKTDATEN | PRODUCTINFORMATIE


Composition Composition Zusammensetzung Samenstelling	Permanent resilient underlay including mineral fillers and Polyurethan binder Sous-couche résiliente permanente avec charges minérales et liant polyuréthane Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel Permanent veerkrachtige ondervloer die minerale vulstoffen en polyurethan bindmiddel bevat
Thickness Epaisseur Dicke Dikte	1,8mm

SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Roll format Format du rouleau Rollenformat Rolafmetingen	approx 6,5m x ,1m (6,5m ² per roll)
Weight per sqm Poids au mètre carré Gewicht pro m2 Gewicht per m2	2,6 kg/m ²
Weight per roll Poids par rouleau Gewicht pro Rolle Gewicht per rol	16,9 kg/ roll

TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN

Inflammability Classement feu Brandverhalten Brandklasse	EN 13501	BF-S1
Impact sound reduction in combination with 4,5mm Click LVT Réduction du bruit de transmission en combinaison avec 4,5mm Click LVT Reduzierung des Trittschalls in Kombination mit 4,5mm Click LVT Contactgeluidreductie in combinatie met 4,5mm Click LVT	EN ISO 10140-3	ΔLw= 13dB
Impact sound reduction in combination with 2,5mm dryback LVT Réduction du bruit de transmission en combinaison avec 2,5mm dryback LVT Reduzierung des Trittschalls in Kombination mit 2,5mm dryback LVT Contactgeluidreductie in combinatie met 2,5mm dryback LVT	EN ISO 10140-3	ΔLw= 10dB
Thermal resistance R Résistance thermique R Wärmedurchlasswiderstand R Warmtedoorlaatweerstand R	DIN 52616	0,01m ² KW
Underfloor heating Chauffage par le sol Fußbodenheizung Vloerverwarming	EN 12524	Suitable, max 27° C Adapté, max 27° C Geeignet, max 27° C Geschikt, max 27° C



a division of **ivc group**

Nijverheidslaan 29 8580 Avelgem Belgium T +32 [0]56 653 211 F +32 [0]56 653 229
info@ivcgroup.com www.ivcgroup.com BTW BE 0866.682.231