

# Adesiver Elastic

Однокомпонентный клей на основе модифицированного силана

## • Описание

ADESIVER ELASTIC однокомпонентный клей на основе модифицированного силана (MS технология). Рекомендуется для приклеивания всех видов паркета, в том числе и готового паркета, на любой вид основания (мрамор, керамическая плитка и т.д.). Также подходит для приклеивания деревянных напольных покрытий на полы с подогревом. ADESIVER ELASTIC имеет очень хорошие звукоизоляционные характеристики.

Класс эмиссии согласно европейским стандартам EMI CODE EC 1R. Соответствует стандартам Системы сертификации в области проектирования объектов энергоэффективного и экологического строительства (LEED protocol).

## • Характеристики:

Соотношение компонентов: однокомпонентный

Летучие органические соединения %: 0%

Летучие органические соединения гр/л: 0

Температура нанесения: +10°C ÷ +25°C

Нанесение: зубчатый шпатель №5

Время нанесения: 1 час<sup>(1)</sup>

Отверждение: через 36-48 часов<sup>(1)</sup>

Расход: 800-1400 гр/м<sup>2</sup> в зависимости от основания

Цвет: дуб

Срок хранения: 9 месяцев<sup>(2)</sup>

Упаковка: 10 кг

Очистка инструментов: DILUENTE DS (пока клей не засох)

1 при температуре +20°C и относительной влажности 65%

2 в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +25°C

## • Условия укладки

### ◊ Основание

Чистое, сухое, непылящее.

### ◊ Влажность основания

Макс 2,0% для цементного основания

Макс 1,7% для цементного основания с подогревом

Макс 0,5% для ангидридного основания

Макс 0,2% для ангидридного основания с подогревом

### ◊ Влажность напольного покрытия

9%±2

## • Применение

Основание должно быть сухим, без трещин, ровным и очищенным от любых частиц, которые могут повлиять на адгезию с напольным покрытием.

Нанесите ADESIVER ELASTIC на чистое основание. При укладке паркета убедиться, что паркетные планки уложены рядом, и хорошо надавить, чтобы удостовериться, что клей равномерно распространился по поверхности плашек. Наилучшая адгезия с основанием достигается, если по крайней мере 65% каждого элемента паркета покрыто клеем.

При работе с полами с подогревом предварительно нанести 1 слой грунтовки PRYMER SF 1105. Спустя 24 часа нанести ADESIVER ELASTIC.

При работе с пылеобразующими и пористыми основаниями рекомендуется нанести один/два слоя PRYMER SF 1105, PRYMER FAST 500, PRYMER A (см. техническое описание).

При работе с непитьваемыми основаниями (керамическая плитка, эмалевая плитка, шлифованный мрамор и т. п.) используйте усилитель адгезии, затем нанесите клей. Последующая шлифовка паркета возможна через 3-4 дня в зависимости от атмосферных условий и влажности паркетных плашек.

При работе с ангидридными основаниями сначала тщательно отшлифуйте их абразивом с зерном 24 или 36. Нанесите один/два слоя PRYMER SF 1105 (не разбавляя) или PRYMER FAST 500 (предварительно разбавив на 30% разбавителем DILUENTE DMC 50), затем нанесите клей.

ADESIVER ELASTIC должен акклиматизироваться при комнатной температуре перед нанесением. Последующая шлифовка паркета возможна через 3-4 дня в зависимости от атмосферных условий и влажности паркетных плашек. Излишки клея можно удалить влажной тканью. Если использован не весь объем клея, то необходимо плотно закрыть емкость, используя обе крышки.

## Примечание

Не используйте ADESIVER ELASTIC вблизи источников высокого парообразования, т.к. они повышают уровень pH поверхности и вызывают проблемы в системе стяжка-клей-паркет. В случае сомнений нанесите 1 слой PRYMER SF 1105,

---

---

спустя 24 часа нанесите ADESIVER ELASTIC.

При использовании полов с подогревом необходимо строго следовать инструкциям производителей, чтобы с течением времени основание было стабильным и сухим. Не полностью высушенное и нестабильное основание с подогревом может способствовать «выходу» пластификаторов и появлению остаточной влажности, что может со временем привести к ухудшению характеристик клея.

Если температура хранения превышает +25°C, время хранения значительно сокращается. При температуре выше +50°C существует риск загустения клея даже в оригинальной упаковке. При транспортировке продукта морем рекомендуется использовать термоконтейнеры.

- **Предупреждение**

*Температура основания должна быть по крайней мере 12-15°C. Не использовать клей, если относительная влажность в помещении превышает 75%. Не укладывать деревянное напольное покрытие, если стены и потолок еще не высохли после штукатурных или побелочных работ. Никогда не разбавляйте клей. Не ходить по уложенному полу в течение хотя бы 24-36 часов после его укладки. Возможно выделение небольшого количества метанола во время*